

Rapport d'essais n° / Test report n° AC19-26081893

4.13.4 TEST RESULTS / RÉSULTATS D'ESSAIS

Panels / Panneaux : Focus C

Sound absorption coefficient α_s / Coefficient d'absorption acoustique α_s

Test number / Numéros d'essai : 25

Date of test / Date de l'essai : 26/06/2019

MAIN CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions in mm : 3600 x 3000

Dimensions en mm

Surface en m² : 10.8

Area in m²

Mounting type : B-23

Montage type

MEASUREMENT CONDITIONS

CONDITIONS DE MESURES

Empty room

Salle vide

Température : 26 °C

Temperature

Relative humidity : 66 %

Humidité relative

Room with sample

Salle avec matériau


Température : 25.5 °C

Temperature

Relative humidity : 69 %

Humidité relative

RESULTS / RÉSULTATS



f	α_s	α_p
50	0,01	
63	0,04	0,00
80	0,01	
100	0,03	
125	0,02	0,05
160	0,11	
200	0,18	
250	0,28	0,30
315	0,40	
400	0,52	
500	0,73	0,70
630	0,86	
800	0,95	
1000	1,02	1,00
1250	1,04	
1600	1,09	
2000	1,03	1,00
2500	1,03	
3150	1,06	
4000	0,98	1,00
5000	1,03	
Hz		

$\alpha_w = 0,60$ (MH) *
classement / class : C

NRC = 0,75
SAA = 0,76

* Il est vivement conseillé d'utiliser cet indice d'évaluation en combinaison avec la courbe d'indice d'absorption acoustique complète / It is strongly recommended to use this single number rating in combination with the complete sound absorption coefficient curve.